

Résistance chimique TIKALFLEX Contact 12

Dureté Shore A avant le test chimique : 42

		Temps d'exposition				
		1 h	3 h	6 h	30 h	32 h
Acide chlorhydrique (HCl) (10%)	Juste après nettoyage	39	37	36	33	33
	24 h après nettoyage	37	37	---	38	36
Acide nitrique (HNO₃) (10%)	Juste après nettoyage	39	34	33	30	30
	24 h après nettoyage	37	36	35	32	33
Acide sulfurique (H₂SO₄) (10%)	Juste après nettoyage	44	38	39	27	28
	24 h après nettoyage	41	39	39	28	30
Acide phosphorique (H₃PO₄) (10%)	Juste après nettoyage	40	38	38	36	36
	24 h après nettoyage	40	39	40	39	41
Acide acétique (CH₃COOH) (10%)	Juste après nettoyage	39	33	31	26	26
	24 h après nettoyage	41	42	42	30	31
Acide citrique **** (1) (10%)	Juste après nettoyage	38	37	37	42	39
	24 h après nettoyage	38	38	38	45	44
Acide lactique **** (2) (10%)	Juste après nettoyage	41	37	36	38	31
	24 h après nettoyage	39	40	41	45	40
Peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) (30%)	Juste après nettoyage	37	37	35	29	33
	24 h après nettoyage	40	41	40	36	35
Ethanol (C₂H₅OH) (100%)	Juste après nettoyage	34	32	32	34	35
	24 h après nettoyage	38	37	38	42	42
Xylène (C₆H₅CH₃) (100%)	Juste après nettoyage	31	21	22	25	18
	24 h après nettoyage	35	33	34	37	39
M E K (MeCOEt) (100%)	Juste après nettoyage	38	35	35	40	37
	24 h après nettoyage	39	38	40	44	45
Essence minérale (100%)	Juste après nettoyage	35	32	31	28	35
	24 h après nettoyage	38	37	37	43	45
Essence sans plomb (100%)	Juste après nettoyage	32	26	27	25	23
	24 h après nettoyage	35	35	36	37	38
Carburant diesel (100%)	Juste après nettoyage	36	32	29	25	23
	24 h après nettoyage	36	36	30	24	26
Hydroxyde de sodium (NaOH) (10%)	Juste après nettoyage	40	37	37	38	36
	24 h après nettoyage	38	40	40	39	38
Chlorure de sodium (NaCl) (10%)	Juste après nettoyage	38	38	36	37	36
	24 h après nettoyage	37	38	39	37	38
Hypochlorite de sodium (NaClO) (12%)	Juste après nettoyage	36	36	34	33	35
	24 h après nettoyage	39	37	38	36	37
Eau distillée (10%)	Juste après nettoyage	40	37	37	38	38
	24 h après nettoyage	37	38	35	39	38
Solution de sucre saturée Saturée	Juste après nettoyage	40	38	37	39	37
	24 h après nettoyage	40	38	37	39	39
Huile végétale (100%)	Juste après nettoyage	39	36	35	35	38
	24 h après nettoyage	37	36	35	34	34

****(1) : HOOCCH₂C(OH)(COOH)CH₂COOH

****(2) : CH₃CH(OH)COOH