

BENAR UVR

Ürün tanımı

Tür

Tropik sert ağaçtan yapılmış bahçe mobilyalarında , yağlı görünüm istendiğinde kullanılır. Yüzey mantarlarına karşı UV filtresi ve mantara karşı ajanlar içerir.

Özellikler ve faydalar

Elastiktir ve suya karşı direnç sağlar. Bu yüzden tropik sert ahşaplarda 1. sınıf bir görünüm verir. Yüzeğe iyi penetre olur ve yapışma sağlar. Tropikal ahşaba renk derinliği katan hafif altın,kahverengi bir tona sahiptir.

Tavsiye edilen kullanım

Garaj kapıları,kapılar,bahçe mobilyaları,pencereler vb. alanlar için kullanılır. Tik,kızılçam,meranti,merbau,afzelia, iroko v.b. Sert ahşapların korunmasını sağlar.

Ürün bilgileri

Renkler	Açık kızılımsı şeffaf.
Parlaklık Derecesi	Parlak
Genel tip	Dış cepheler için alkid yağ.
Hacimce katı madde	62 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	0,94
Parlama noktası	60 °C
Kullanıma hazır karışım için UOB (VOC)	AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/e): 400 g/L 'dir . Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 400 g/L'dir.

Uygulama bilgisi

Uygulama metodları

Fırça veya rulo (Yüzey fırça ile temizlenmelidir).

Airless sprej uygulaması için temel değerler

Meme tipi	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprej açısı dereceleri	60°- 80°
Memedeki basınç	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Sprej Uygulama : Sadece profesyonel uygulamacılar tarafından yapılmalıdır.

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Jotun Thinner No. 2

Yayıma oranı ve film kalınlığı

	Her kat için yayılma oranı (m ² /liter)	Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı (µm)
Tavsiye edilen:	14 - 16	

Tiner

Jotun Thinner No. 2

Seyreltme

Yağlı bileşenler ile karıştırmayınız.

Uygulama sırasında ortam şartları

Çiğlenme riski var ise uygulamayın.

Kuruma süreleri

Kuruma zamanı yüzey sıcaklığına (min. +5 °C), absorpsiyona, neme ve hava sirkülasyonuna bağlıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %

Hava sıcaklığı	5 °C	15 °C	23 °C
Yüzey sıcaklığı	5 °C	15 °C	23 °C

Yüzey kuruması	24 saat	12 saat	6 saat
Boyanabilir sonra	24 saat		
Kullanım için geçmesi gereken süre	96 saat	48 saat	24 saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temizlenmeli, kurutulmalı ve yağ,deterjan,parlatıcı vb. maddelerden arındırılmalıdır. Meşe ve tropik sert ahşabı metil ispirto ile yağdan arındırın, ardından hafif zımparalama yapın. Parlak yüzeyler JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens ile temizlenip ardından zımparalanmalıdır. Bazı sert ahşaplarda renk değişimi yapabilir. Eski,gevşek yağ veya vernik yüzeyden alınmalıdır. Gri/çürümüş ağaç , temiz ahşap çıkana kadar zımparalanmalıdır.

Uyarılar

Ani tutuşma riskinden dolayı, kullanılmış kumaşlar yakılmalı ya da suda bekletilmelidir.

Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

Atığın imha edilmesi

Sıvı boyalar,su borularına veya kanallara boşaltılmamalıdır.Onaylanmış yerel çevresel koruma statüsüne göre yapılmalıdır.



Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Çeşitli

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.