

#### PRODUKT BESCHREIBUNG

Eine Mahagonibeize zum Beizen heller Hölzer oder zum Wiederherstellen des Farbtons bei ausgebleichetem Holz.

\* penetrierende Formulierung.

\* bleicht nicht aus - geeignet für Innen- und Außenbereiche.

\* Kann mit Einkomponenten Klarlacken gemischt (siehe Verdünnungsempfehlung) werden um ein dunkleres Finish zu erreichen.

#### PRODUKT INFORMATION

<b>Farbton:</b>	YAA825-Mahagoni
<b>Glanzgrad:</b>	Geringer Glanz
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	0.94
<b>Volumenfestkörper:</b>	1%
<b>Typische Haltbarkeit:</b>	2 Jahre
<b>VOC:</b>	932 g/l
<b>Gebindegröße:</b>	375 ml

#### TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

	<b>Trocknung</b>							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Staubtrocken	3 Std.		2 Std.		1 Std.		30 Minuten	
	<b>Überarbeitung</b>							
	<b>Untergrundtemperatur</b>							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Überarbeitung mit	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Batbets Interstain	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-
Goldspar	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-
Goldspar Satin	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-
Original	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-
Schooner	4 Std.	-	3 Std.	-	2 Std.	-	1 Std.	-

**Hinweis:** Bei allen 2-Komponenten Produkten, inkl. Epiglass HT9000, vor dem Überstreichen 2-3 Tage warten.

#### VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

<b>Vorbereitung</b>	Schleifen mit 80-180er Körnung. Entfernen Sie Schleifstaub durch abbürsten, absaugen oder abwischen. Wenn die Fläche mit Lösemittel abgerieben wird, dieses vor der Beschichtung mit Farben vollständig verdunsten lassen.
<b>Methode</b>	Tragen Sie einen oder mehrere Schichten auf, um den gewünschten Farbton zu erzielen. Überlackieren mit International Klarlacken. Alternativ mischbar mit International Klarlacken laut Verdünnungsempfehlung um ein dunkleres Finish zu erreichen.
<b>Hinweise</b>	<b>Mischen</b> Gründlich aufrühren oder schütteln. <b>Verdünnung</b> YTA800 Verdünnung Nr.1 <b>Reiniger</b> YTA800 Verdünnung Nr.1
<b>Einige wichtige Punkte</b>	Produkttemperatur: Minimal: 10°C Maximal: 35°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen. Untergrundtemperatur mindestens 5°C und maximal 35°C.
<b>Kompatibilität/Untergründe</b>	Geeignet für alle Holzarten. Nur auf rohem Holz verwenden. Kann mit allen International Klarlacken gemischt werden, um eine dunklere Tönung zu erhalten.
<b>Anzahl Schichten</b>	1-3 wie benötigt
<b>Applikationsmethode</b>	Pinselfuch Tuch oder Pad.

#### TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

<b>Lagerung</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATION:</b> Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Batbets Interstain zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. <b>TRANSPORT:</b>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: <http://www.yachtpaint.com>.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2014.

Batbets Interstain muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.

#### Sicherheit

##### **ALLGEMEIN:**

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline.

##### **ENTSORGUNG:**

Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen.

Reste von Batbets Interstain sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

#### WICHTIGER HINWEIS

*Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.*

