

## Technisches Datenblatt

	Vorschrift	Dimension	
<b>Polymer</b>			EPDM Zellkautschuk
Farbe			schwarz
Dichte	nach ASTM	kg/m <sup>3</sup>	160 +/- 20
Härtegrad	nach ASTM		42
Druckfestigkeit bei 50%		kPa	120
Reißfestigkeit		kN/M	> 0,5
Weiterreißfestigkeit		kN/M	> 0,5
Abrieb			
Zellstruktur:			
<b>Temperaturbeständigkeit</b>			
von		C°	- 30
bis		C°	+ 110
kurzfristig bis		C°	
<b>Wasseraufnahme</b>			
nach 24 h untergetaucht		%	< 5
<b>Brandverhalten</b>		entsprechend	FMVSS-302
<b>Beständig gegen</b>			
- Säuren			2
- Öl			4
- Laugen			2
- Alterung			2
1 = hervorragend 2 = gut 3 = mittel			
4 = bedingt 5 = nicht gegeben			
<b>Besonderheiten</b>			

Die genannten technischen Daten sind Mittelwerte. Änderungen der Qualitäten im Rahmen von Neu- und Weiterentwicklungen und somit der technischen Werte behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar und befreien den Käufer nicht von der Pflicht eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen. Eine Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen.